

La toate lucrările de marcare folosim exclusiv materialele aprobate de Institutul Federal pentru Căi de Comunicații din Germania (BASt), care îndeplinesc cerințele specificate în ZTV M 13.

Durabilitatea, rezistența la uzură și rezistența la murdărie a marcajelor pot fi sporite prin sigilarea cu lac transparent.

## **2-K UV-Klarlack("Lac transparent UV bicomponent")**

2-K UV-Klarlack este un lac transparent bicomponent pe bază de acrilpoliester și poliizocianat alifatic, care conține solvent și este fără arome.

2-K UV-Klarlack se remarcă prin rezistența sa chimică excelentă, rezistența la uzură și durabilitate, datorită reacției chimice care are loc în paralel cu uscarea fizică prin evaporarea solventului.

2-K UV-Klarlack este utilizat în principal ca o sigilare transparentă pentru îmbunătățirea proprietăților suprafeței, în special în marcajele de podele din hale industriale și centre logistice. Grosimea stratului este de 0,1 mm.

Timpul de uscare depinde de condițiile climatice (temperatură, umiditate, vânt), materialul utilizat, grosimea stratului și suprafața de bază. Lăsați să se usuce cel puțin 8 ore sau peste noapte.

### **Cerința pentru o aderență optimă a marcajului:**

Suprafața de bază trebuie să fie uscată, curată, lipsită de praf, ulei, grăsimi și alte impurități, precum și fără componente desprinse sau alte contaminări. Stratul de protecție (plastice reci, vopsele) trebuie să fie complet întărit / uscat.