



ABS MARCAJE RUTIERE SRL

Pentru toate lucrările de marcare, utilizăm exclusiv materialele aprobate de către Institutul Federal de Cercetări în Domeniul Drumurilor (BASt), care respectă cerințele specificate în ZTV M 13.

Limboplast KSP 120

Limboplast KSP 120 este compus din două componente (componenta de bază și componenta de întărire) care, prin reacție chimică, produc o marcă subțire dură, de tip duroplast. Materialul face parte din grupa substanțelor de marcare reactivă, cu mai multe componente, fără solvent, ecologice și care pot fi aplicate prin pulverizare.

Limboplast KSP 120 se remarcă prin procesare ușoară (prin utilizarea mașinilor) și timp rapid de uscare. Materialul este excelent pentru locurile unde curățarea și menținerea suprafețelor reprezintă o provocare deosebită.

Limboplast KSP 120 este potrivit în special pentru:

-Limboplast KSP 120 este potrivit în special pentru suprafețe asfaltice (de exemplu, asfalt turnat, asfalt beton)

-Suprafețe din beton (posibil cu primer)

Pavajul din piatră naturală, piatră artificială și piatră compozită reprezintă suprafețe cu substraturi mobile. De obicei, pe astfel de suprafețe nu se aplică marcaje cu vopsea plastică aplicată la rece.

Timpul de uscare depinde de condițiile climatice (temperatură, umiditatea aerului, vânt) și de suprafața pe care este aplicat. Timpul de uscare este de aproximativ 20 de minute.

Grosimea stratului de marcaj este de aproximativ 0,6 mm.

Cerința pentru o aderență optimă a marcajului este:

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără praf, ulei, grăsimi și fără particule sau alte impurități care să fie în mișcare sau să fie prezente.