



ABS MARCAJE RUTIERE SRL

La toate lucrările de marcare, utilizăm exclusiv materialele aprobate de Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), care îndeplinesc cerințele ZTV M 13.

Traseul Limboroute K809 cu 2 căi

Traseul Limboroute K809 cu 2 căi este o vopsea cu două componente, cu un conținut redus de solvenți, fără arome, bazată pe rășini epoxidice modificate și amestecate cu un întăritor poliaminoamid - High-Solid.

Datorită reacției chimice pe care o înregistrează, 2-K Limboroute K809 se remarcă prin rezistența excelentă la substanțe chimice, rezistența la abraziune și durabilitatea în comparație cu vopselele monocomponente tradiționale, precum și prin absorbția redusă a murdăriei.

2-K Limboroute K809 este potrivită în special pentru:

- Stratul de asfalt bituminoas (de exemplu, asfalt turnat, beton asfaltic)
- Suprafețe minerale (de exemplu, plăci de beton)
- Pavaj din dale de piatră (marcare a zonelor de parcare)

Timpul de uscare depinde de condițiile climatice (temperatură, umiditate, vânt) și de suprafața pe care se aplică. Se recomandă lăsarea timp de minim 2-6 ore sau peste noapte pentru a se usca complet.

Grosimea stratului de marcaj este de aproximativ 0,6 mm.

Precondiția pentru o aderență optimă a marcajului este:

Suprafața de aplicare trebuie să fie uscată, curată, fără praf, ulei, grăsimi sau alte impurități, precum și lipsită de particule sau alte materiale străine.

Pentru a obține o aderență optimă, se recomandă îndepărtarea marcajelor anterioare existente. Demarcarea poate fi realizată prin utilizarea metodelor de sablare cu bile sau frezare.

Durabilitatea, rezistența la abraziune și rezistența la murdărie pot fi îmbunătățite prin sigilarea cu lac transparent. Pentru mai multe informații în acest sens, vă recomand să consultați "2-K UV-Klarlack" (lac transparent UV cu două componente).