

Pentru toate lucrările de marcă rutieră, utilizăm exclusiv materialele aprobate de Institutul Federal de Cercetări Rutiere (BASt), care îndeplinesc cerințele ZTV M 13.

Limboplast D468

Limboplast D468 este clasificat în categoria sistemelor reactive, cu mai multe componente, fără solvent.

Limboplast D468 este compus din două componente care, prin reacție chimică, formează o legătură duroplastică care nu se deformază nici la temperaturi ridicate.

Limboplast D468 este un sistem testat de BASt, cu rezistență ridicată la uzură, stabilitate formă, elasticitate și flexibilitate la temperaturi scăzute. Se remarcă prin timpul scurt de uscare. După doar 10-20 de minute de la aplicarea vopselei, zona poate fi din nou circulată. Materialul este excelent pentru drumuri cu trafic intens, zone de viraj în parcuri subterane, parcuri și altele. Marcarea cu Limboplast D468 reprezintă o marcă grosieră durabilă și rezistentă la uzură. Grosimea stratului de marcă este de aproximativ 3 mm.

Limboplast D468 este potrivit în special pentru:

- Stratul de asfalt bituminos (de exemplu, asfalt turnat, asfalt beton)
- Stratul de beton (cu strat de adeziv)
- Stratul de gudron, stratul negru
- Pardoselile din rășini sintetice

Pietrele naturale, pietrele artificiale și pavajul compozit reprezintă suprafețe care sunt susceptibile la mișcări. Deplasarea pietrelor poate duce la crăparea/detachmentul marcării cu kaltplastik (plastic rece). Prin urmare, este recomandat să se utilizeze un alt material, cum ar fi Limboroute 2-K K809, pentru astfel de suprafețe.

Cerința pentru o aderență optimă a marcajului:

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără praf, ulei, grăsimi și fără particule desprinse sau alte impurități.